



**SPECIFICATION – EUROBASIC**

**CIE 149**

01.01.2012

Parameter Parametr	Unit Jednotka	Value Hodnota	Comments (Method) Poznámka (Metoda)
<b>Size</b> Formát		A3, A4	
<b>Grammage</b> Plošná hmotnost	g/m <sup>2</sup>	80 ± 3	Měření a kontrola řízena počítačem. Kalibrace měřících jednotek a kontrola parametrů dle normy PN-ISO 536:1996.
<b>Moisture</b> Vlhkost	%	3,8 – 5,0	Měření a kontrola řízena počítačem. Kalibrace měřících jednotek a kontrola parametrů dle normy PN-EN 287:1994
<b>Thickness</b> Tloušťka	µm	106 ± 3	PN-EN 20535:1995
<b>Whiteness</b> Bělost	CIE	146 ± 3	PN-ISO 11475:2002 Průměrná hodnota horní a spodní strany
<b>Opacity</b> Opacita	%	≥ 92	ISO 2471:1998
<b>Air permeability</b> (Bendtsen) Propustnost vzduchu	cm <sup>3</sup> /min	<1.250	PN-P-50176-3:1994
<b>Smoothness</b> (measured as roughness Bendtsen) Hladkost (měřena jako hrubost metodou Bendtsen)	cm <sup>3</sup> /min	220 ± 50	PN-93/P-50166.02 Průměrná hodnota horní a spodní strany

Klimatizováno při relativní vlhkosti:  $RH 50 \pm 2\%$  teplota  $23 \pm 1^{\circ}C$  PN-EN 20187:2000  
Kancelářský papír vyráběný International Paper – Kwidzyn se vyrábí z vlastní celulózy ECF (bez použití elementárního chlóru). Výrobní proces probíhá v neutrálním prostředí. Kalcium karbonát (PCC) použitý jako plnidlo zajišťuje zásaditý charakter papíru pro splnění požadavků normy PN-EN ISO 9706:2001 “Informace a dokumentace – Papír pro dokumenty – Požadavky na trvanlivost”.

ISO 9001- Quality control  
ISO 9706 – Permanent Paper

ISO 14001 – Environmental protection  
OHSAS 18001 – Health&Safety

Made in EU